



Isolor Roof

ПЛАСТИЧЕН АКРИЛЕН ИЗОЛАТОР ЗА ТЕРАСИ



Разходна норма:



Време за съхнене:



Разреждане: 5-10 % на



Повторно полагане: 12-



Опаковка: 3 л, 9 л

Полагане: Четка, валеж, шпатула,
дебела четка

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Акрилен еластомерен изолиращ материал с много добри хидроизолиращи качества. Следва свиванията и разширяванията на повърхността, без да се напуква и да се бели, като в същото време изолира и защитава от влага, дъжд и слънце. Защитава арматурката на бетона от изгниване, като възпрепятства проникването атмосферния въглероден двуокис на повърхността. Нанасянето върху тераси може да допринесе за намаляване на температурата във вътрешните пространства, до 5 °C, през летните месеци. Представява надеждно и икономично решение за хидроизолация.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Специфично тегло	1,32-1,36 кг/л.
Разходна норма:	1-3 м ² /л в зависимост от абсорбиращата способност на повърхността.
Разреждане	5-10% на обем с вода за първия слой. За втория слой продуктът се полага неразреден.
Време за съхнене:	Сух при допир след 2-3 часа, в зависимост от метеорологичните условия.
Повторно полагане:	Най-малко след 12-14 часа. Посоченото по-горе време се удължава при ниски температури и висока влажност.
ЛОС class	„Бои на минерална основа за външни стени“ Тип Y. Пределна стойност на ЛОС = 40 г/л. Максимално съдържание на ЛОС в готов за употреба продукт = 15 г/л VOC или ЛОС: летливи органични съединения с точка на кипене < 250 °C.
Издръжливост на вода и алкали	Водо- и алкално устойчив.
Еластичност	Продуктът притежава разтегливост до 400% при дебелина на сух слой 500 µm и температура 20 °C. Еластичността му се запазва в много голяма степен и при температури от -10 °C до 60 °C.

Оттеньци	Бяло.
----------	-------

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури правилна адхезия на продукта, обработваната повърхност трябва да бъде почистена от прах, грес, масла, обелена стара боя, ронливи частици, остатъци от плесен и др. Битумът и подутите полиуретанови покрития трябва да се грундират със SMALTOX hydro или SMALTOX topo. Цимент, мазилки, покривни панели, трябва да се грундират първо с грунд SMALTODUR, разреден до 20%-40% с White Spirit или грунд Smaltoplast Universal Primer, разреден до 50% с вода.

ПОЛАГАНЕ:

Разбъркайте добре преди употреба. Равномерно разпределете продукта по повърхността. Еφαρμόζουμε ομοιόμορφα 2 στρώσεις Isolor Roof. Разширяващите се fugи и големи пукнатини могат да бъдат покрити с фибростъкло или полиестерна мрежа, импрегнирана с неразтворен Isolor Roof. Преди полагане на продукта, по-малките пукнатини и fugи се попълват със Smaltofill Elastic Putty.



При работа съхранявайте инструментите си „влажни“, потопени в съда с боя или в бояджийската ваничка. Изцедете продукта от инструментите обратно в кутията и ги почистете веднага с гореща вода и сапун. Засъхналият материал може да се отстрани единствено с много силни почистващи средства. Да не се допуска попадането на замърсена с продукта вода в подпочвените води.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ

Температура на околната среда 8-30°C и относителна влажност по-ниска от 80%. Неблагоприятните атмосферни условия по време на полагане могат да променят крайните свойства на боята.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на хладно място, да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина. След работа затворете плътно съда с боя. Запазете остатъците от боята и ги използвайте повторно. Повторната употреба на боите може да сведе до минимум вредното въздействие на жизнения им цикъл върху околната среда.

БЕЛЕЖКИ

Продуктът ISOLOR ROOF не се нуждае от означение на опасността съобразно валидното национално и Европейско законодателство.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употреба прочетете етикета. Пазете далеч от деца

Техническите данни и инструкции, съдържащи се в този технически лист, се основават на тестовете на акредитирани лаборатории и на знанията и опита на научния персонал на дружеството ни. Качеството на продукта е гарантирано от дружеството, което спазва изискванията на стандартите ISO 9001, 14001 и Регламент EMAS. Като производители ние не носим отговорност за щети или повреди, причинени от неправилното използване на продукта и неспазване на инструкциите за употреба.

