



SMALTOPLAST extra

Εκολογична пластична матова



Разходна норма: 14 - 16



Време за съхнене:



Разреждане: 8-15% на



Повторно полагане:



Опаковка:

Бяла: 375 мл, 750 мл, 3 л, 10 л /



Полагане: Четка, валяк, безвъздушен пистолет




ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Висококачествена **ΕΚΟΛΟΓΙΚΗ** матова пластична боя за стени, мазилки, шпакловки, гипскартон. **SMALTOPLAST extra** е със слаб мирис и съчетава висока степен на белота, добра покриваемост и изключителна ефективност. Тази боя се нанася по забележителен начин и с нея се работи лесно. Характеризира се с висока устойчивост на алкали и с отлична устойчивост на често миене (EN 13300/EN 11998, клас 1). Намалено съдържание на опасни вещества. Класирането в горния клас A + допринася за доброто качество на въздуха в помещенията.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Гланц	Мат с гланц <4 единици на 85° и <3 на 60°.
-------	--

Специфично тегло	1,34-1,48 кг/л, в зависимост от оттенъка.
Разходна норма:	14-16 м ² /л на слой.
Разреждане	с вода - 8-15% на обем.
Време за съхнене:	Суша при допир след ½-1 час. Боята придобива най-висока устойчивост на измиване след 3-4 седмици.
Повторно полагане:	3-5 часа. Посоченото по-горе време се удължава при ниски температури и висока влажност.
VOC/ЛОС (летливи органични съединения)	«Матови покрития за вътрешни стени и товани (гланц <25 на 60°)». Тип Y. Пределна стойност на ЛОС = 30 г/л. Максимална ЛОС в готов за употреба продукт = 9,5 г/л VOC или ЛОС: летливи органични съединения с точка на кипене < 250°C.
Емисии формалдехиd	<20 µg/м ³ , 24 часа след полагане на боята. (ISO 16000-3, ISO16000-9, CET/TS15516, EN16402)
Инструменти	Четка, валяк, безвъздушен пистолет
Оттенъци	Бял и хиляди екологични оттенъци чрез системата за създаване на оттенъци „ЦВЕТНИ НАСТРОЕНИЯ“ на VECHRO.



ΠΟΔΓΟΤΟΒΚΑ ΝΑ ΠΟΒ΢ΡΧΝΟΤΤΑ

За да се гарантира правилното сцепление на боята, повърхността трябва да се почисти от прах, грес, мазнини, стара обелена боя, ръжда, остатъци от плесен или влага. Грундирайте повърхността със **Smaltoplast Universal Primer**, а повърхностите с петна от никотин, отработени газове, опушване от радиатор, сажди, маркери, мастило, плесен, мухъл, влага, масла, графити, грундирайте със **SMALTOX hydro**.

ΠΟΛΑΓΑΝΕ:

Разбъркайте добре преди употреба. Нанесете два слоя **SMALTOPLAST extra**. **Минимизиране на загубата на материал:** за повърхност равна на 10 м² и два слоя, ще Ви потрябват 1,6 л боя. **Съвет!** Намалете общия брой тъмни слоеве, като нанесете **SMALTOX hydro** или **SMALTOPLAST extra** със сив оттенък, S 1502-Y за полагане на жълти оттенъци, S 1502-R за полагане на червени оттенъци и т.н. или нанесете оттенък в същия тон, но с по-плътна покриваща основа.

ΠΟΧΙΣΤΒΑΝΕ ΝΑ ΙΝΣΤΡУМЕНΤΙΤΕ

При работа съхранявайте инструментите си „влажни“, потопени в съда с боя или в бояджийската ваничка. Изцедете боята от инструментите обратно в кутията и ги почистете веднага с гореща вода и сапун. Засъхналият материал може да се отстрани единствено с много силни почистващи средства. Да не се допуска попадането на замърсена с продукта вода в подпочвените води.

УСЛОВΙΑ ЗА ΠΟΛΑΓΑΝΕ

е
 мпература на околната среда 8-30°C и относителна влажност по-ниска от 80%. Неблагоприятните атмосферни условия по време на полагане могат да променят крайните свойства на боята.

СЪХΡΑΝΕΙΕ

а
 се съхранява на хладно място, да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина. След работа затворете плътно съда с боя. Запазете остатъците от боята и ги използвайте повторно. Повторната употреба на боите може да сведе до минимум вредното въздействие на жизнения им цикъл върху околната среда.

ΙΝΣΤΡУΚΤΙΙ ΖΑ БЕΖΟΠАСНОСТ

Прди употреба прочетете етикета. За подробни инструкции и предпазни мерки разгледайте информационния лист за безопасност на продукта.

Техническите данни и инструкции, съдържащи се в този технически лист, се основават на тестовите на акредитирани лаборатории и на знанията и опита на научния персонал на дружеството ни. Качеството на продукта се гарантира от операционната система на дружеството, която се основава на изискванията на ISO 9001, 14001 и Схемата за управление по околната среда и одитиране - EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Като производители ние не носим отговорност за щети или повреди, причинени от неправилното използване на продукта и неспазване на инструкциите за употреба.